

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

Klasa 12 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1929.

PATENTNI SPIS BR. 5822.

PATENTNI SPIS BR. 5795

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt na Majni.

Postupak za oplatu sudova, koja je otporna protiv kiselina.

Prijava od 10. januara 1928.

Važi od 1. maja 1928.

Traženo pravo prvenstva od 22. januara 1927. (Nemačka).

U tehnici se kao ploče za oplate sudova, koje su otporne protiv kiselina, upotrebljuje prirodno i veštačko kamenje, koje je većinom silikat i prema tome ima vrlo rđavu topoltnu sprovodljivost. Posledica je ovoga, da se kod takvih sudova, čim se oni spolja zagrevaju ili hладе, potrebno vreme za pojedine operacije vrlo mnogo prodžuje. Osim toga ima rđava sprovodljivost topote za posledicu, da između oplate i zida suda nastaju naprezanja, koja prouzrokuju prskanja i time razoravanje.

Sad smo pronašli, da oplate koje su načinjene sa pločama od livenog silicijuma

ili od silicijumovih legura otpornih prema kiselinama imaju znatno veću topoltnu sprovodljivost i time bolji prenos topote. Preim秉stvo takvih oplate leži s jedne strane u tome, što se vreme za pojedine operacije može skratiti a s druge strane u otpornosti oplate usled smanjena napona.

Patentni zahtev:

Oplata otporna protiv kiselina i vrlo dobra topolnoša, za oblaganje sudova, nazvana time, što se upotrebljuju ploče od livenog silicijuma ili iz silicijumovih legura, koje su otporne protiv kiselina.

