

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 38 (4)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Aprila 1929.

PATENTNI SPIS BR. 5764

Charles Zarfel, Frehburg, Nemačka i William D. Stroever, inženjer, Metz.

Postupak za proizvađanje drveno-celulozne mase.

Prijava od 8. jula 1927.

Važi od 1. februara 1928.

Postupak odnosi se na proizvađanje nove vrste drveno-celulozne mase (celulozne mase), koja je tvrda i čvrsta, u vodi ne topiva, koja se da valjati, presovati, levat i šlancovati vanredno je jestina, lagana, trajna, može se lahko obrađivati i ne ljušti se. Izrađena u različitim tvrdoćama upotrebljiva je za tesnila, kod parnih i vodenih armatura, kao električna izolaciona masa za toplinu i hladnoću.

Prema pronalasku upotrebljava se kao surovinu odrvenjene bilinske niti ili upotrebljena pilovina za učinjanje (Gerberlohe) ili sirova kora belogorice ili crnogorice. To su do sada bezvredni otpadci, koji stoje na raspoloženju u vrlo velikim množinama i vrlo jestino. Prema postupku podvrgava se surovinu u zatvorenom sudu za kuhanje procesu kuhanja sa kalijevom lužinom kroz više sati, iza čega se oslobođa od lužine, ispira, melje i na uobičajeni način dalje prerađuje.

Sud za kuhanje se ne zatvara tesno, a njegova sadržina koja se sastoji iz rastopine kalijeve lužine ili rastopine natrijeve lužine i jednoga od gornjih otpadaka, privodi se kuhanju pomoću pare. Gotovi produkt je vrlo otporan a može se kao tvrda guma lahko obrađivati i proizvađati u svakom obliku, u obliku ploče, ili levanjem i presovanjem obrađivati u proizvoljnim plastičnim oblicima telesa. Prvim postupkom

postaje do sada neupotrebljiva pilovina za učinjanje novom i vrednom surovinom. Proizvodi dobiveni iz drvene kore još su tvrdi, čvršći i slični koži i ogibnije od produkata dobivenih iz piloline za učinjanje.

Sirova drvena kora reže se u komade sa dužinom stranice od 4—5 cm. i bez prethodnog obrađivanja obrađuje se neposredno prema postupku.

Sledeće drvene kore pokazale su se kao najpodesnije: jela, bor, bagrem, pinija, cedar. I konifere svih tropskih bilina kao i drugi odpadci od učinjanja, mogu se upotrebiti. Kvalitet i osobnosti produkata različiti su, već prema upotrebljenim surovinama.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za proizvađanje celulozne mase naznačen time, da se otpadci, odervenje bilinske niti ili upotrebljena pilovina za učinjanje, ili sirova kora svih crnogoričnih drveća podvrgne u jednom zatvorenom sudu za kuhanje kroz više sati procesu kuhanja sa 3—4% kalijeve lužine, dok se masa iza procesa kuhanja oslobođa lužine, ispira melje i prerađuje u ploče, table, telesa, predmete i t. sl.

2. Postupak prema zahtevu 1 naznačen time, da se masi, radi menjanja stupnja tvrdoće dodaje materija papirnih niti.

