

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 22 (5)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 15. NOVEMBRA 1923.

## PATENTNI SPIS BR. 1549.

**Hermann Kambach, upravnik varoških slagališta,  
Charlottenburg.**

Masa za zaptivanje i druge zanatske svrhe, postojana u vodi, na toplosti i hladnoći.

Prijava od 11. avgusta 1921.

Važi od 1. marta 1923.

Pravo prvenstva od 14. avgusta 1920. (Nemačka).

Radi premazivanja krovova od hartije upotrebljavane su već mase, čiji je osnovni sa stojak bio katran sa dodacima smole, drvene smole ili katranastih materija, ili sa primesom zemljastih materija. U literaturi nalazili se podaci, da bi premaz za krov koji bi se na pravio od katrana kamenoga ulja i mineralnog ulja koji u sebi sadrži parafina, drvene smole ili prirodnog asfalta, bitno bio usavršen, kada bi se dodalo laneno ulje, čija visoka cena ovu upotrebu isključuje; laneno ulje imalo bi prema tome zejtina te i smolaste materije sa svim ili u većem delu da zameni.

Predmet prijave je dakle masa koja se sastoji iz katrana, smole, katranastih zejtina i zemljanih materija, sa dodatkom srazmerno malih količina masnih ulja, kao lanenog i repičnog. Naročitim opitima pokazalo se dalje, da ako se ne gleda na postojanost na temperaturi i u vodi, već na gipkost i lomljivost, zajednički dodatak zetina suvog, kao lanenog ulja, kao i zetina vlažnog, kao repičnog ulja, dejstvuje vanredno popravljujući tu osobinu. Ovako dejstvo na osobine katranastih i bitumskih materija, dodatkom neznatnih (oko 5%) količine masnih ulja jeste iznenadjujuće, i za odgovarajuće zanate ima značaja velike dobiti.

Nova smesa upotrebljavače se naročito korisno za dihtovanje brodova ili čamaca, izlivanje fuga u drvenoj kadrmi i ostalim, terisanje puteva i t. d., i. i za dihtovanje pri građevinama, premaz za drvo, kao i smesa za izoliranje i tome slično.

Kao primer navodi se sledeća kompozicija: 75 delova smole 10 delova katrana, 5 delova antracenskog zejtina, 10 delova lanenog i repičnog ulja. Ova smesa ima stepen kapljivosti 55,5° i stepen čvršćavanja -2°. Ona može po potrebi u razmeri navedenih tačaka da se promeni dodajući ili smanjujući dodatak katrana ili antracenskog ulja, zajedničkim dodatkom lanenog i repičnog ulja, i ne samo da se lepljivost mase osigurava, već istovremeno otklanja se lomljivost a dobija se izvanredna vitkost.

### PATENTNI ZAHTEV:

Smesa za zaptivanje i slične zanatske svrhe koja je postojana na temperaturi i vodi, sastavljena iz smole, katrana, katranastih ulja i t. d. i zemljastih materija, naznačena dodatkom srazmernim malih količina lanenog ulja (suvog ulja) i repičnog ulja (vlažnog ulja) bitumskoj masi.

