

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

Klasa 23 (3)

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Februara 1926.



PATENTNI SPIS BR. 3417

A. G. der vereinigten Asphalt- und Baumaterialien Werke, Beč — Floridsdorf-Wopfing (Otto Gafe's Nachf. N. Schefftel, Beč) i Franz Schmid, Beč.

Postupak za spravljanje veštačkog tucanog asfalskog praha.

Prijava od 24. juna 1924.

Važi od 1. decembra 1924.

Traženo pravo prvenstva od 26. juna 1923. (Austrija).

Već je predložen postupak, da bi se izradila zamena za prirođni alsfaltni krečni kamen, po kome se izliveni krečnjak meša sa vodenim alsfaltnim emulzijama dotle, dok krečnjak ne primi u se bitumen i emulziona tečnost odvoji.

Krečnjak impregniran bitumenum se onda zagreva i treba da se raspadne u jedan mrki prah, čije hemiske i fizičke osobine treba da budu ravne osobinama praha za nabiveni asfalt, koji se dobija iz produkta.

Premja ovome pronalasku može pak da se uštedi vrlo zmetno spravljanje emulzije bituminoznih materija, kad se tako postupa da se od kamena, koji sadrži krečnjak, ili prosti rečeno, kreč, posle odgovarajućeg isitnjavanja načini jedna srazmerno žitka vodnjikava kaša, koja se zagreva na tački ključanja i u koji se onda usipa vreda na preko 100°C zagrejana bituminozna materija, kao prirođni asfalt, ostali talozi mineralnih ulja, katrana ili tome slično, uz stalno mešanje i gnječeće. Kapi bituminozne materije, koje dolaze u dodir sa kašom, koja se kuva, fino razdeljuju i omotavaju delice krečnjaka jednom tankom kožicom, tako, da kaša

najzad dobije jednu potpuno ravnometernu zatvoreno mrku ili crnu boju. Količina dodate bituminozne materije može da iznese 6—15% težine krečnjaka ili pak i više.

Kad kaša postane potpuno homogena, to se ostavi da se suši i isušena masa se onda samelje i tako dobiveno brašno može posle zagrevanja da se nabavi za jednostavno ulično pokrivanje na isti način, kao i prirođni prah nabivenog asfalta.

Patentni zahtev:

Postupak za izradu veštačkog praha nabivenog asfalta od isitnjenega kamena, koji sadrži kreč i od bituminoznih materija, naznačen time, što se u vodnjikavu, zagrejanu na temperaturu ključanja, kašu materijala, koja sadrži kreč, usipa bituminozna materija ma kakve vrste, kao prirođni asfalt, talozi mineralnih ulja, katrani ili tome slično u preko 100°C. vrelom stanju i sa kašom tako intimno mešaju, da se stvara jedna homegena masa, koja se melje posle sušenja.

Kad je sirovina oslobođena svih normalnih ugljovodoničkih gorenje opisanim dejstvom smesi cijan-oksida i redukovanih baktra, ostaju alkilene grupe, čiji se jedan deo polimerizuje i stvarajući istovremeno nove stabilne ugljovodonike, kop klučaju na oko 30° do 50°. Osnutak alkilene grupe može da pride u tečno stanje samo na mnogo nisko temperaturu i to je tako i sa ugljovodonikima s stroštu-

padaju parafinskog reda.

4. radnja: Ovakvo stvorenji gasovi izlazu se temperaturi od oko 15°C sto promazuje u tečno stanje ciklo-paralina i hidrogenisanih ugljovodonika; dobivena tečnost se skuplja.

5. radnja: Gasovi, koji nisu prešli u tečno stanje, izlazu se dejstvu gvožđa-oksida i redukovanih gvožđa-zagrejanim na 200° do

Din. 5.

Din. 5.

