



Klasa 39 (2)

Izdan 1 januara 1934

PATENTNI SPIS BR. 10604

Zellstofffabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof i Dr. Faust Otto, Berlin—
Fríedenau, Nemačka.

Postupak za spravljanje plastičnih masa, listova, lakastih premaza i t. d.

Dopunski patent uz osnovni patent broj 8453.

Prijava od 7 marta 1933.

Važi od 1. jula 1933.

Traženo pravo prvenstva od 13 februara 1933 (Nemačka).

Najduže vreme trajanja do 31. januara 1946.

Osnovni patent se odnosi na postupak za spravljanje natronske ili sulfatne celuloze a njime se zaštićuje, što se za spravljanje te celuloze upotrebljava samo jedna jedina vrsta drveta na pr. samo oljuštena čamovina.

U osnovnom patentu je navedeno da je takva natronska ili sulfatna celuloza odlično podesna za spravljanje rastvora naročito za industriju vešačke svile međutim da je celuloza od mešavine drveta, koja bi se sastojala na pr. od borovine i čamovine, pa i onda kad ona pored jedne vrste drveta sadrži samo male količine primešanog drugog drveta, neupotrebljava za te svrhe.

Sad se pokazalo da je takva celuloza dobijena prema postupku po osnovnom patentu takođe odlično podesna za spravljanje plastičnih masa, listova (folija), lakastih premaza i sličnog od celuloznih jedinjenja (celulozni esteri, celulozni eteri i t. d.). Spravljanje takvih proizvoda izvedeno je do sad samo upotrebom pamuka kao polazne materije jer su opiti, koji su do sad pravljeni s celulozom u tom pogledu, pri spravljanju celuloznih jedinjenja, dali velike gubitke u randmanu pa i pri daljem obradivanju tih jedinjenja dali su lako salomljive proizvode i proizvode, koji su davali loš izgled, dakle proizvode manje vrednosti. Naročito nije

bilo lako spravljanje bledobojne i vrlo prozirne robe pomoću celuloznih jedinjenja, proizvedenih od obične natronske celuloze, koja nije od drveta samo jedne vrste, zbog toga, što se pri tome dobija žut i neprijatan ton boje. Te poteškoće nestaju pri upotrebi natronske ili sulfatne celuloze, spravljene prema osnovnom patentu kao polazne materije.

Primer 1.

30 kg celuloze spravljene po postupku prema osnovnom patentu u obliku hrtiće sposobne za upijanje ili u obliku pahuljica unesu se u neku mešavinu za acetiliranje, koja se sastoji od 120 litara koncentrisanog vodenog rastvora sirčetne kiseline, 120 litara anhidrida sirčetne kiseline i 0,5 litara sumporne kiseline. Posle dobrog mešanja pri istovremenom hlađenju acetiliranje se dovrši u nekih 5 časova. U bistar acetatni rastvor doda se pri mešanju mešavina od 10 litara vode i 1 kg konc. sumporne kiseline pa se pri češćem dobrom mešanju ostavi da stoji na temperaturi od nekih 50° C dok se istaložena proba acetata ne pokaže kao potpuno rastvorljiva u acetonu. Onda se cela masa na poznati način taloži vodom, acetat odvoji filtriranjem i ispere do potpuno uklanjanja kiseline pa osuši.

Za izradu plastičnih listova rastvore se 10 kg tako dobijenog celuloznog acetata

u desetostrukoj količini metilglikola uz dodatak od 2 kg palatinola C, pa se taj rastvor na poznati način izlije i ispari. Dobijaju se potpuno bezbojni listovi od lične providnosti.

Primer 2.

Za izradu lakastih premaza od celulozog acetata rastvore se 10 kg acetilne celuloze, proizvedene prema primeru 1, u 100 do 150 kg (prema željenom viskozitetu rastvora) mešavine, koja se sastoje od 50% acetata, 30% metil-glikola, 10% butanola i 10% benzola, kojoj je mešavini dodat još 1 kg palatinola.

Primer 3.

Za izradu providnog celuloida postupa se na sledeći način:

5 kg celuloze, spravljene prema postupku po osnovnom patentu, u obliku hrtije sposobne za upijanje ili u obliku parhuljica ili praška, tretiraju se na uobičajen način u nekoj centrifugiji za nitriranje ili u loncu za nitriranje mešavinom konc. azotne kiseline i konc. stumporne kiseline, koja se sastoje od 65 kg stumporne kiseline (spec. tež. 1,84) i 30 kg azotne kise-

line (spec. tež. 1,40). Posle ležanja od 24 časa pri češćem izmešanju pri 20°C isprese se vodom do potpunog uklanjanja kiselina, potom pomoću alkohola oslobođi vode i osuši pri 50° . Dobija se lepa bela koloidium-vuna (slabo nitrirana celuloza) sa sadržinom azota oko 12,5%. Randman iznosi oko 150% od upotrebljene celuloze.

2 kg ovako dobijene kolodium-vune u mese se sa 50 kg butil-acetata (85%-nog) uz dodatak od 0,5 kg kamfora dok ne nastane potpuno homogena masa, koja se na poznati način obraduje u pločice. Dobija se vrlo bistrobojan providni celuloid koji je vrlo dobro postojan na svetlosti.

Patentni zahtev:

Postupak za spravljanje plastičnih masa na način celuloida, listova, lakastih premaza i sličnog od celuloznih jedinjenja (celuloznih estera, celuloznih etera i t. d.), naznačen time, što se kao polazni materijal za ove upotrebljava natronska ili sulfatna celuloza dobijena po postupku prema patentu br. 8453.

Primer 1.

Primer 2.

Primer 3.

Primer 1.

Primer 2.

Primer 3.