

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 28 (2)

IZDAN 25. maja 1923.

## PATENTNI SPIS BR. 872.

**Wilhelm Rautenstrauch, trgovac, Trier, Nemačka.**

Postupak za olešivanje i pripremanje koža sviju vrsta za proces štavljenja.

Dopunski patent uz osnovni patent broj 871 sa najdužim vremenom trajanja do 31. jula 1937.

Prijava od 30. marta 1921.

Važi od 1. avgusta 1922.

Pravo prvenstva od 3. avgusta 1918. (Nemačka).

Osnovni patent br. 871 opisuje postupak za pripremanje koža sviju vrsta za proces štavljenja pomoću jakih baritnih rastvora.

Pri izvodjenju toga postupka pokazalo se, da tako preradjene kože dobiju pri bojenju ponekad bele pege, na koje rastvor štavljenja ne utiče. Ove pege dolaze verovatno od baritnih sapuna, nagradjeni od masti i barita koji mestimično prijanjaju. Ova pojava može se preduprediti na taj način, što se baritnom cedju dodaju male količine natrijum hidroksida (2—3 kgr. na 100 lit tečnosti) ili odgovarajuća količina soli (4—5 kgr.) koje

reaguju sa odgovarajućim delom barijum hidroksida, nagradivši natrijum hidroksid i barijum karbonat.

### Patentni zahtev.

Postupak za olešivanje, nabubranje i splašnjavnje sviju vrsta koža, kao priprema za proces štavljenja prema patentu br. 871. naznačen time, što se baritnom rastvoru dodaje mala količina alkalnog karbonata ili alkalnog hidroksida.

