

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA



UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 39 (2)

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 novembra 1932.

## PATENTNI SPIS BR. 9216

Ferretti Antonio, industrijalac, Milano, Italija.

Postupak za proizvodnju vulkanizovanih proizvoda iz mineralnog vlaknastog materijala i jednog prikladnog spojnjog sredstva.

Prijava od 19 marta 1931.

Važi od 1 decembra 1931.

Traženo pravo prvenstva od 11 aprila 1930 (Italija).

Pronalazak se odnosi na neki postupak za proizvodnju vulkanizovanih proizvoda iz mineralnog vlaknastog materijala, kao što je azbest, amirant i slično, čija vlakanca se međusobno tjesno spoje pomoću nekog za vulkanizovanje sposobnog materijala, kao što je n. pr. kaučuk, gutapercha, balata i slično.

Pronalazak se sastoje u bitnosti u tome, da se prikladno usitnjeni mineralni vlaknasti materijal u obliku vodene kaše pomješa sa sličnom vodenom emulzijom sitno razređenog spojnjog sredstva, kao što je lateks (kaučukovo mlijeko) tako, da su vlakanca potonjim sa sviju strana dobro nakvašena, da se zatim spojno sredstvo izluči iz emulzije pomoću koagulisajućih dodataka i otaloži na vlakancima, gdje se zatim nakon odstranjenja vode filtrisanjem, isisanjem ili istiskanjem, na uobičajeni način, eventualno dodatkom nekog tekućeg vulkanizacionog sredstva vulkanizuje i time vlakanca međusobno stalno spaja.

U slijedećem opisu govori se u kratko vazda samo o kaučukovom mlijeku, dakle o prirodnom, nepromjenjenom, vodenom mlječnom soku kaučukovih biljki, koji se obično naziva lateks. Ali se imaju pod tom oznamkom razumjeti osim kaučuka i vodenem emulzije drugih upotrebljivih spojnih sredstava, kao gutaperche, balate i sličnog.

Pronalazak se odnosi na izvedbu proizvoda u kojima su mineralne vlaknaste tvari vezane pomoću kaučukovog mlijeka, koje je rastopljeno u običnim spojnim sredstvima. Ta spojna sredstva ne dozvoljavaju, ne

gledeći na njihovu skupoću, ulijevanja neke kaučukaste raslopine u neku vodenu substancu, jer se guma u doticaju sa vodom izluži, te je takav postupak za proizvode prema ovom pronalasku nesposoban.

Ovaj pronalazak ne odnosi se niti na izvedbu proizvoda, kod kojih se, kao n. pr. kod obične izradnje gume sjedini sušena mineralna vlaknasta tvar pomoću prikladnih strojeva sa suvom gumom, jer se u prvom redu vrlo teško sjedini vlaknasta tvar sa gumom pa i ako se polonja ugrijanjem umekša, a u drugom redu poglavito stoga, što je postupak mineralne vlaknaste tvari, koji se može sjediniti sa gumom, vrlo ograničen tako, da nadvlađuje guma u dobivenom produktu. Novim postupkom moguće je, ako je to željeno da se postignu proizvodi mineralnih vlaknastih tvari sa najmanjom količinom po cijelom proizvodu tačno jednoliko razređene gume.

Razumije se po sebi, da mogućnost upotrebe tako malenog postotka gume ne isključuje upotrebu i većeg rastavnog postotka gume, prema željenom tipu i svrsi proizvoda.

Pronalazak omogućuje i upotrebu otpadaka mineralnih vlaknastih tvari, kao n. pr. otpadaka azbesta, koji uslijed prekratkih vlakanaca nisu sposobni za predenje i tkanje, te su uslijed toga jeftini a mogu se za novi postupak ipak dobro i ekonomično upotrebiti.

Naravno, da se mogu iz mineralnih vlakanaca sastojećem se osnovnom sastavnom

spojljih slojevi pri upotrebi odgovarajućih temperaturi da bi se na svaki dijelu, za sjenovite svrhe, dodali i vlaknaste tvari drugog sastava. Ali pronačinak se odnosi poglavito na mineralne vlaknaste tvari, jer one zahtjevaju, da se njihovom vrši, množe prerađivanju posveti osobita pažnja.

Kao primjer, koji se dobiju ovim postupkom, sposobni su za najrazličitije svrhe n. pr. za prevlakе svake vrste, pokrivanje podova, zidne tapete, prevlakе za automobiličke obruče, prevlakе za zahvate kočnica i slično.

Pronalazak se razlikuje osobito time, da se vode mineralne vlaknaste tvari najprije kroz neki stroj za ukašenje ili kakvu drugu prikladnu napravu uz dodavanje vode tako, da nastane jednolika pasta ili kaša, čije dianko omogućuje, pravilno razređena, savršeno lučenje vlakanaca a da ostanu u vodenoj suspenziji, to znači, u najpodesnjem stanju za primanje neke vodene rastopine kaučukovog mlijeka tako, da se može potonje jednoliko razrediti po vlakancima.

Ovo i druga svojstva pronačinaka bit će bolje razumljivo slijedećim opisom jednog praktičnog izvedbenog primjera pronačinske.

Mineralne vlaknaste tvari vode se, kako je to gore napisano, najprije kroz jedan stroj za ukašenje krpa ili kakvu drugu prikladnu napravu uz dodavanje vode. Time se stvara kaša, koja se zatim primjereno razrijedi. Na taj način luče se vlakanca potpuno jedno od drugog, te ostanu u vodenoj suspenziji tako, da se nalaze u najboljem stanju za primanje vodene rastopine kaučukovog mlijeka, koje se jednoliko podijeli na sva mineralna vlakanca.

Za stanovite mineralne vlaknaste tvari izvede se ili prije ili nakon opisanog postupka, fiksiranje pomoći nekog kvasila, koje je koagulacioni agens kaučukovog mlijeka, kao n. pr. aluminijev sulfat ili slično. Ali taj rad treba da se preduzme prije uvađanja kaučukovog mlijeka u kašu od vlakanaca.

Za druge vlaknaste tvari ili za osobite svrhe, uvđe se kaučukovo mlijeko najprije u kašu od vlakanaca a zatim se u kaučukovom mlijeku nalazeća guma veže pomoći nekog za kaučukovo mlijeko prikladnog koagulacionog sretstva. Za tu svrhu pronačinak su se kao najpodesnija koagulaciona sretstva kloridi natrija, amonija i slično, jer je potrebno da se koagulacija vrši polako da se masa ne otaloži i da se ne stvaraju grude u vlaknastojo tvari. Taj preduvjet od najveće je važnosti za proizvodnju savršenog konačnog produkta, u koliko se ovdje izbjegava usitnjenje kaše nakon što se je dodalo kaučukovo mlijeko.

Dobivajući

Pa našlo se je, da su i magnezijeve ili kalcijeve soli, kao n. pr. magnezijev sulfat, magnezijev klorid, kalcijev sulfat, kalcijev klorid ili slično, vrlo dobra koagulaciona sretstva za kaučukovo mlijeko.

Ako se upotrebi vlaknasto sretstvo vrste amianta i ako se pomješa kaučukovo mlijeko sa kašom amiantne vrste, koagulisalo bi se kaučukovo mleko još prije pomješanja sa masom tako brzo, da bi se sva kašasta masa i kaučukovo mlijeko iznenada otopila. Uzrok leži u tomē, da sadržuju sve vlaknaste tvari amiantne vrste, neku stanovitu količinu magnezijevog oksida ili kalcijevog oksida, koji žestoko izlučuje kaučukovo mlijeko iz rastopine. Ta okolnost učiće vanredno nepovoljno, jer ne samo da se ne može otaložena kašasta masa i kaučukovo mlijeko jednoliko dalje razredili za vrijeme filtrisanja, kako je to u potonjem opisano, već se mora masa ponovno usitniti, čime se prekracuju vlakanca, što je od štetnih posljedica za konačni produkt, nego osobito i stoga razloga, što izgubi na vlakanca otaloženo kaučukovo mlijeko brzo svoju adheziju, uslijed čega i uslijed naknadnog usitnjenja kaše, nakon što se je dodalo kaučukovo mlijeko, umanji vrednost konačnog produkta.

U napisanom slučaju potrebno je, da se dodaje za vrijeme usitnjivanja kaučukovo mlijeko nekoj razmjerno velikoj količini kaše. S tog razloga potrebno je za prerađivanje kašaste mase pri izradnji konačnog produkta neko stanovilo vrijeme a pošto se, kako je gore napisano, umanjuje ljepiva sposobnost kaučukovog mlijeka nakon koagulacije, a to smanjivanje adhezije napreduje u vremenu među koagulacijom i njegovom upotrebom, nastane i promjena u kvaliteti proizvoda u toliko, što posjeduje u prvom djelu upotrebljena kašasta masa mnogo veću ljepivu sposobnost od kasnije upotrebljenog djele.

Drugim riječima moguće je, da se na gore opisani način dobiju prilično dobri proizvodi, ali da bi se dobili u svakom pogledu najbolji, je od najveće važnosti da se kaše od vlakanca i kaučukovog mlijeka čim prije upotrebe.

Taj zadatok, koji je za proizvode, što proizlaze iz kaša mineralnih tvari i kaučukovog mlijeka od najvećeg značenja, je riješen.

Ako se upotrebe vlaknaste tvari iz amiant azbesta ili druge, mineralna vlakanca koja sadrže koagulisajuće ili izlučivo djelujuće sastavnice, dodaju se najprije vlaknastojo kaši antikogulaciona sretstva kaučukovog mlijeka, da bi se ublažio učinak žestokog otaloženja magnezijevih oksida ili kalcijevog oksida.

Upotreboom alkalijsa može naslati djelomično ili polpuno koagulisanje otaloženih oksida, jer se je našlo, da se nakon prerađivanja azbest amianta sa jedkim netronom ili ugljikovim kiselim natronom i nakon izdašnog pranja kaše u svrhu ispiranja dodanog alkalijsa vodom, može dodati kaučukovo mlijeko kaši a da ne nastane nikakav talog.

Anlikoagulaciona sretstva mogu se dodati neposredno kaučukovom mlijeku ali s manjim uspjehom. Opreznim regulisanjem količine i sastava alkalija može se ne samo spriječiti izlučivanje kaučukovog mlijeka, nego i postići mirno otaloženje i koagulisanje kaučukovog mlijeka na vlaknastim tvarima a da se ne upotrebljava nikakvo daljnje koagulacijono sretstvo.

Pri proizvodnji produkata, ma koje vrste od vlaknastih tvari i kaučukovog mlijeka pokazalo se kod proizvoda, za koje nije potrebna veća količina kaučukovog mlijeka, da se potonje otaloži na vlakancima samo od sebe, a da se ne upotrebi nikakvo koagulacijono sretstvo, jer su kaučukovo mlijeko a napose regeneraciona sretstva vrlo ljestiva tako, da ostane pri pomješanju sa vlaknastim sretstvima neki manji ili veći mali postotak na vlakancima samim. Onaj dio mlijeka, koji se ne koaguliše sam ostane razumije se po sebi u vodenoj suspenziji te se može nakon odstranjenja vode iz kaše opet dobili, jer se nalazi u toj vodi i nekoagulisano kaučukovo mlijeko.

Ta mogućnost novog postupka od najvećeg je značenja za proizvodnju produkata, gdje se ne polaze osobila vrijednosti na nepromenljivost postotka kaučukovog mlijeka ili na veliku i jednoliku debljinu, ali gdje se zahtjeva neki osobiti izgled površine gotovog proizvoda u toliko, što upotreboom neke neutralne kaše, u kojoj se je kaučukovo mlijeko dobrovoljno otaložilo na vlakancima, potonja preostanu potpuno odvojena i lučena u vodenoj suspenziji i time omogućuju bolje filtriranje vlakanaca samih za bolji izgled gotovog proizvoda.

Na primjer to svojstvo novog postupka od najveće važnosti je u onim slučajevima, gdje sa iz vlaknastih tvari i kaučukovog mlijeka napravljeni produkli imaju naleti neposredno na pust ili na postave iz tkanina, jer posjeduje potonje potrebnu otpornost pa radi toga nije potrebna, da je filtrisanjem iz vlaknaste kaše i kaučukovog mlijeka, koji nije vezan sa vlakanicama, na površini tkainice, te je time uspostavljena potpuno veza među postavom i na njoj pričvršćenim materijalom.

Napomenuto je već, da je od najvećeg značenja, da se kaša nakon dodavanja kā-

učukovog mlijeka upotrebi u nekom staničnom vremenu i to među trenuškom koagulacijom kaučukovog mlijeka i trenuškom otaloženja pomoću filtrisanja i otpuštanja vode.

Takav karakterističan postupak vrši se n. pr. na sljedeći način:

Kada postigne mineralna vlaknasta kaša u stroju za ukašanje ili kakvoj drugoj prikladoj napravi dovoljnu finoću, pridoda joj se neki antikoagulacioni agens, kao jedki ratron, ugljikokisikov natron ili slično, dovrši se usitnjene, kaša se po mogućnosti ispere, i zatim ulje u jednu posudu nazivanu rasturač, a da se kaši ne doda više kaučukovog mlijeka.

Kaša se zatim ispušta iz te posude tačno regulisanim tokom, prema debljini čvrstoći produkta, koji se proizvadja, te se zatim vodi ta kaša dalje u dovodni uređaj nekog stroja na sisanje ili na tlak.

U jednoj drugoj posudi ili rasturaču praviti se rastopina kaučukovog mlijeka i vodi tačno regulisanim tokom u dovod mineralne vlaknaste tvari, u kojem se kaučukovo mlijeko s potonjom naruže pomješa pomoću prikladnih naprava za vrijeme doticanja ka stroju na sisanje ili na tlak.

Vrijeme među pomješanjem kaučukovog mlijeka sa kašom i otaloženjem na rešetci stroja ili neke druge prikladne naprave uslijed filtrisanja mješavine, može se tačno regulisati pomoću prikladnih naprava, koje regulišu trenušak pomješanja tako, da ta naprava određuje nakon pomješanja sa kaučukovim mlijekom najpodesnije vrijeme za otaloženje kaše pomoću filtrisanja.

Ako se upotrebi za koagulisanje natrijev klorid, amonijev klorid ili slično, pripravi se rastopina tih klorida u jednoj posebnoj posudi ili rasturaču i vodi u tačno određenoj količini u vod mineralne vlaknaste tvari i kaučukovog mlijeka, čime se provozi njihovo koagulisanje za vrijeme gibanja kaše napram stroju ili dotičnoj napravi. To gibanje može se regulisati tako, da stigne mješavina kaše, kaučukovog mlijeka i koagulacionog sretstva ka stroju ili napravi u najpodesnijem trenušku, da bi se postiglo savršeno ljepljenje kaučukovog mlijeka sa mineralnim vlaknastim tvarima.

U kratko: različite sastavine drže se neprestano u najlačnjem međusobnom razmjeru, ispuštaju iz njihovih posebnih posuda, sjedine na željenim mestima gdje se međusobno naruže pomješaju tako, da se može mješavina neprekidno napred gibati napram stroju ili napravi i da tamo stigne u najpodesnjem vremenu u svrhu otaloženja i preinacanja u željeni konačni produkt.

Gore opisani proizvod kaučukovog mlijeka predstavlja u svježem stanju dobar produkt, ali se sa vremenom menjá, ako nije vulkanizovana guma, koja se nalazi u vlaknastim tvarima. Ta promjena prouzročuje kadkada ne samo znatno umanjenje čvrstoće proizvoda, već može i prouzročiti potpuno raspadanje istog. S druge strane može se gotov proizvod (osobito ako je nešto deblij), teže savršeno vulkanizovati. Nije moguće, da se vulkanizuje kaučukovo mlijeko prije njegove upotrebe, jer izgubi u njemu nalazeća se guma uslijed vulkanizovanja malo ne potpuno svoju lijepivu sposobnost i time je čvrstoća gotovog proizvoda malena. Sretstvo za vulkanizovanje može se dodati kaši, koja je već pomješana sa kaučukovim mlijekom u stroju za kušu, za vrijeme dokončanja usitnjenja. Ali i sada nastupljuje početkom vulkanizovanja neko smanjivanje ljepive sposobnosti kaučukovog mlijeka, koje smanjivanje se produži ne samo za vrijeme usitnjenja, nego i za vrijeme među početkom i koncem upotrebe pripravljene količine kaše.

Suprotno gore opisanom postupku sposoban je izvrstno način proizvodnje produkata iz mineralnih vlaknastih tvari i kaučukovog mlijeka prema ovom pronalasku i za vulkanizovanje, koje se vrši savršeno te se izbjegnu sve gore napomenute mane.

U svrhu vulkanizovanja i postignuća otpornosti proizvoda kaučukovog mlijeka upotrebe se prema pronalasku usitnjena antioksidaciona sretstva, kao aldol i slično, ili sretstva za vulkanizovanje, kao koloidalni sumpor ili pentasulfidi antimona i slično, ili organska sretstva za pospješivanje, kao volvakit i pipsol, ili od mineralnih pospješnih sretstava cinkov oksid, koja se sama ili više njih zajedno vrlo silno smrve, iz čega se dobije po mogućnosti najfinija koloidalna vodena suspenzija. Ovaj pravni rad vrlo je važan, jer se inače ne može postići jednoliko razređenje sretstva za vulkanizovanje u kaši. Kao suspendujuće agencije upotrebljavaju se ljepive tvari, želatina ili sapuna,

Drugi uspjesi postigli su se i dodavanjem svih gore napomenutih sastavnih djelova kaši mineralnih vlakanaca u stroju za ukašenje za vrijeme usitnjenja, jer prema novom postupku nema u stroju za ukašenje ništa kaučukovog mlijeka, koje se tek dodaje u ono vrijeme, kada kaša teče iz rasturača ka stroju ili napravi za isisavanje ili za presovanje. Dobri uspjesi postignu se također, ako se pripravi koloidalna vodena suspenzija ili rastopina za vulkanizovanje u posebnoj posudi i uvađanjem mješavine neposredno pred ili nakon

uvađanja kaučukovog mlijeka u vod, kojim teče kaša,

Ali najbolji uspjesi postignu se, ako se doda polovica prethodno određene količine sretstva za vulkanizovanje kaši za vrijeme njezinog usitnjenja u stroju za ukašenje, a druga polovica sretstvu za koagulisanje (natrijev klorid, amonijev klorid ili slično), u rasturaču. Time se uvede u kaučukovom mlijeku nalazeća se guma u kašu, te se sada veže sa sretstvima za vulkanizovanje, koja su već otaložena u vlaknastim tvarima a zatim sa naknadno uvedenim sretstvom za vulkanizovanje ili odvojeno ili u vezi sa koagulacionom rastopinom. U potonjem postupku vrši se vulkanizovanje tačno tako da unutrašnjosti vlaknaste tvari napram izvana, kao i u obratnom pravcu. Uslijed toga će bili lako prerađeni proizvod, nakon što udje u napravu za sušenje, kojeg potonjem temperatura vulkanizovanja se reguliše prema upotrebљenim pospješnim sretstvima, brzo i prije svega savršeno vulkanizovan.

Po ovom postupku proizvedeni produkt iz mineralnih vlaknastih tvari i kaučukovog mlijeka predstavlja u pogledu kvalitete i čvrstoće najbolje, što se upće može dobiti. Čvrstoća i izgled proizvoda može se još i poboljšati najzgodnije valjanjem ili presovanjem među uručnim valjcima,

Ako je potrebno, da se proizvedu proizvodi velike debljine postupa se prema danom osobitom slučaju na slijedeći način:

a) Količina kaše i kaučukovog mlijeka koje su potrebne za dobivanje željene debljine (čvrstoće) proizvoda, stave se na jedan filter i voda se otstrani isisanjem ili stiskanjem pomoću prikladnih naprava.

b) Proizvod se izrađuje iz tankih slojeva mineralnih vlaknastih tvari i kaučukovog mlijeka, a guma, koja se nalazi u proizvodu učini se lijepivom i plastičnom pomoću topline ili drugih prikladnih sretstva. Slojevi, koji su potrebni da se postigne željena debljina, polože se zatim jedan na drugi a naslaga slojeva podvrgne se zatim pomoću kalupa ili bez njih, najbolje vruće velikom tlaku u svrhu da bi se postiglo potpuno sjedinjenje „naslage“ slojeva.

c) U slučaju, da pri upotrebi postupka (b) sadržuju upotrebljeni proizvodi prema lo gume, umeću se slojevi proizvoda najbolje nakvašeni nekim koagulacionim sredstvom u kupelj od kaučukovog mlijeka, tako, da se koaguliše i otaloži na površini željena količina mase a zatim se na stavlja sa postupkom opisanim pod (b). Ovaj postupak je vrio važan za proizvodnju gumenih obruča za automobile i slično,

že je moguće, da postoji nakana da će se upotrebiti za izradnju naslaga slojeva, koji sadržuju visoki postotak gume.

Pronalazak se odnosi kraj postupka i različitosti postupka također i na time do-divene proizvode.

### Patentni zahtjevi:

1. Postupak za proizvodnju proizvoda iz mineralnog vlaknastog materijala, čija vlakanca se međusobno spoje pomoću drugih za vulkanizovanje sposobnih sretstava kao kaučuka, gutaperche, balate ili sličnog, naznačen time, što se pomješa vodena kaša usitnjenog mineralnog vlaknastog materijala sa vodenom emulzijom spojnog sretstva (lateks), zatim se doda vodena rastopina nekog koagulisajućeg i nekog samovulkanizovajućeg sretstva i konačno oštirani voda iz mješavine.

2. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se u svrhu dobijanja proizvoda iz kaučukovog mlijeka i agencija, koje služe za koagulisanje potonjeg i mineralnih tvari, potonje prije pomješanja sa kaučukovim mlijekom podvrgnu kvašenju (bajcovanju).

3. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoji iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se koaguliše kaučukovo mlijeko sa mineralnim vlaknastim tvarima pomoću natrijevog klorida, amonijevog klorida ili sličnog.

4. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoji iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva, naznačen time, što se kaučukovo mlijeko sa mineralnom vlaknastom tvarinom kaše koaguliše pomoću sumporne kiseline magnezije ili magnezijevog klorida i kalcijevog sulfata ili kalcijevog klorida ili sličnog.

5. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoji iz po jedne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog sretstva, naznačen time, što se asbestna ili druga mineralna vlakanca, koja sadržuju naravna koagulaciona ili izlučujuća sretstva za kaučukovo mlijeko, prerađuju pomoću jednog antilateks koagulacionog sretstva.

6. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se prerađuju asbestna ili slična vlakanca pomoću alkalija ili nekog drugog rastopljivog sretstva ma-

gnezijevog oksida, kalcijevog oksida ili drugih koagulacionih sretstva kaučukovog mlijeka.

7. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se azbesna i slična vlakanca ispiraju nakon njihovog prerađivanja po zahtjevu 6.

8. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se kaučukovo mlijeko otaložuje u kaši mineralnih vlakanaca u neprekidnom toku i regulisanoj količini.

9. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se rastopina za koagulisanje kaučukovog mlijeka otaložuje u kaši neprekidno i u regulisanoj količini na mineralnim vlakancama.

10. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se vrši kvašenje (bajcovanje) mineralnih vlakanaca sa koagulacionim sretstvima u kaši ujedno sa postupkom po zahtjevima 3 i 4.

11. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se upotrebljavaju antioksidacijona, vulkanizacijona i mineralna pospješujuća sretstva.

12. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se usitni vulkanizacijono sretstvo zajedno sa ljepivim tvarima, želatinom ili sapunima u svrhu, da bi se dobila što više moguće fina suspenzija.

13. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se dodavaju vlaknastoj kaši koloidalne vulkanizacione i antioksidirajuće suspenzije za vrijeme usitnjenja ili nakon toga, a prije uvađanja kaučukovog mlijeka u kašu.

14. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnog sretstva naznačen time, što se koloidalne vulkanizacione i antioksidirajuće suspenzije kaše dodavaju odma prije ili odma nakon pomješanja kaučukovog mlijeka sa kašom i da se neprekidno i u odmjerenoj količini razređuju u dovode ka napravi za filtriranje.

15. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnjog sretstva naznačen time, što se dodaje polovica prethodno određene količine vulkanizacionog sretstva kaši prije ili nakon usitnjenja ali prije pomješanja kaučukovog mlijeka sa kašom prema zahtjevu 13, a da se druga polovica vulkanizacionog sretstva neprekidno i u odmerenoj količini razređuje po kaši i to se vrši potonje neposredno nakon pomješanja kaučukovog mlijeka sa kašom u dovodu kaše ka napravi za filtrisanje ili pomoću sisanja ili pomoću liaka ili na kakav drugi prikladan način.

16. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnjog sretstva naznačen time, što se proizvodi izrađuju iz mineralnih vlaknastih sretstava i iz kaučukovog mlijeka različite kvalitete i vrste.

17. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoji iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spoj-

nog sretstva naznačen time, što se gotovi proizvodi u vrućem stanju izvaljuju ili presuju.

18. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spoljnog sretstva naznačen time, što se proizvodi iz mineralnih vlaknastih tvari i kaučukovog mlijeka izrađuju vrlo čvrsto (debelo) pomoću filtrisanja, izsisavanja ili presovanja kaše.

19. Postupak za dobivanje proizvoda, koji se sastoje iz po jedne mineralne vlaknaste tvari i po jednog prikladnog spojnjog sretstva naznačen time, što se proizvodi iz mineralnih vlaknastih sredstava i kaučukovog mlijeka izrađuju u velikoj čvrstoci (debljini) naslaganjem od po više slojeva jednog na drugog i njihovim ugrijanjem i presovanjem.

20. Postupak po zahtjevu 19, naznačen time, što se prerađuju slojevi se sretstvom za koagulisanje kaučukovog mlijeka u svrhu zaštitnog kvašenja (bajcovanja), a zatim se umaču u kupelj kaučukovog mlijeka ili se premoče kaučukovim mlijekom u nekoj za tu svrhu prikladnoj napravi.