

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 28 (2)

Klasa 28 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Jula 1926.

Izdan 1. Jula 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3702

Dr. Otto Röhm, Darmstadt, Nemačka.

Postupak za zgotavljanje strojiva i postupak strojenja.

Dopunski patent uz osnovni patent broj 230.

Prijava od 6. marta 1924.

Važi od 1. juna 1925.

Najduže vreme trajanja do 31. oktobra 1936.

Pravo prvenstva od 9. marta 1923. (Nemačka).

Predmet predležećeg pronalaska tvori postupak za zgotavljanje strojiva i postupak strojenja, pri kojem se na svrshodan način priugotavlja mješavina željezne soli, alkalijeva silikata i sulfitcelulozne izlužine ili sličnih koloidalnih tvari i s ovom se stroji.

Strojenje je među inim prikladno za zgotavljanje donova. Ono podaje dobru težinu naročito uslijed visoke sadržine željeznog oksida i kremenove kiseline. Tako zgotovljena koža ne skliže se kod upotrebe kao don-koža, pa ni onda, ako se don nosi po mokrom. Boja kože je svjetlo-smeda te naliči onoj sa hrvastinom strojene don-kože. Boja je svetlija i jednoličnija, nego li kad se stroji sa željeznom soli i sulfitceluloznom izlužinom. Kremenva kiselina čini kožu svetlijom i punijom.

Poznato je zgotavljanje željezne kože pomoću strojenja sa željeznim oksidom odnosno željeznim solima jakih kiselina i izlužinama celulozne priugotovine, pri čem se ili s izlužinama naknadno stroji ili se pako obe tvari istodobno primijene. Poznato je nadalje strojenje s izlužinom staničevine i drugim tvarima kao željeznim solima. Osim toga poznat je i postupak za strojenje uz pripomoć željeznog silikata.

Strojivo iz željezosolne otopine, silikatne otopine i sulfitcelulozne izlužine (odnosno sličnih koloidalnih tvari) i sa tim supstancama izvedeni postupak strojenja razlikuju se od do sada poznatih načelno time, što se ponaj-

prije tri komponente na svrshodan način sjedine i upotrebe za izvedbu jednog kombinacionog postupka pri čem su u višestrukom pogledu polučene tehničke novotarije. Pokazalo se je bo, da se nedostatci postupka željeznog strojenja odstranjuju uz pripomoć navedenog kombinacionog postupka. Osim jurnavedenih prednosti odnosećih se na kakvoću kože, mogu se navesti još slijedeće; opisane otopine su praktične, neograničeno dugi trajne i osim toga dade se željezni silikat razmjerno dalekosežno umnožati bez da se isphulji.

Na primer može se raditi na slijedeći način:

U 50 kgr. sulfitcelulozne izlužine od 20° Bé. dade se 20 kgr. 50%-ne željezo-kloridne otopine i otopina od 25 kgr. kupovnog vodenog stakla (36° Bé) u 125 litara vode i s tom otopinom stroji se 100 kgr. naboc-kane goveđe kože trodnevnim valjanjem u buretu za valjanje. Nakon strojenja isplahne se koža sa vodom, na to se podmaže sa zubnim uljem ili sličnim i priugotovi se na običajan način u don-kožu.

Patentni zahtjev:

Postupak za zgotavljanje strojiva i postupak strojenja prema osnovnom patentu br. 230 naznačen time, što se upotrebljavaju željezna sol, alkalijev silikat i sulfitcelulozna izlužina ili slične koloidalne tvari i što se s ovima stroji.

