

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 12 (5)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9598

Weichsel Alfred, Kranj, Jugoslavija.

Postupak za spravljanje sretstva za uklanjanje premaza, kao lakova, boja i t. d. sa obojenih drvenih, metalnih ili drugih površina.

Prijava od 3 decembra 1931.

Važi od 1 februara 1932.

Do sada je za uklanjanje boje, odn. premaza, sa obojene površine, primenjivan gašeni kreč, ili se pak činila upotreba benzinskih i špiritusnih primusnih lampi. Ovaj način uklanjanja boje je u mnogome neugodan, a osim toga i oduzima mnogo vremena.

Ove nezgode bivaju izbegnute ovim pronalaskom. Da bi se izvestan premaz (boja ili lak) na drvetu, staklu ili na metalu ukloniti, dovoljno je na pomenute površine naneti, razmazivanjem pomoću četke, tečnost, koja je spravljena po ovom pronalasku; po tome je potrebno sačekati 10 do 15 minuta, posle čega se prostim trljanjem krpom ili kakvom drugom podesnom materijom razmekšana boja (premaz) veoma lako uklanja, pri čemu predmeti, na kojima

je bio premaz (kao drvo, staklo, metal i dr.) ne bivaju oštećeni.

Sastav tečnosti po pronalasku jeste sledeći: 68% benzola, 22% običnog špiritusa za gorivo, 5,5% acetona, 4,5% parafina. Ova se mešavina spravlja u hladnom stanju.

Patentni zahtev:

Postupak za spravljanje sretstva za uklanjanje premaza, kao na pr. boja, lakova, sa obojenih drvenih, staklenih, metalnih i dr. površina, naznačen time, što se pomenuto sretstvo spravlja u hladnom stanju kao mešavina 68% benzola, 22% običnog špiritusa za gorivo, 5,5% acetona i 4,5% parafina.

Din. 5.
