

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 80 (6)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 Januara 1925

## PATENTNI SPIS BR. 2394

GERHARD KALLEN, FABRIKANT, NEUSS a/RHEIN, NEMAČKA

Masa, predmeti i slično postojani u vatri.

Prijava od 19 juna 1923.

Važi od 1 oktobra 1923.

Predmet ovog pronaleta je masa, pouzdana u vatri. Njen glavni sastojak je cirkonska zemlja, naročito sirova cirkonska zemlja.

Ova nova masa može da se upotrebi u mnogo slučajeva, npr. podesna je za izradu predmeta, koji su pouzdani na jakoj vatri. Često je probana da se cirkonska zemlja upotrebi za tu celj, ali dosadanji uspesi nisu bili od velike važnosti. I sirova cirkonska zemlja (sirova cirkonska ruda) je već predlagana kao početni materijal, ali ipak samo za naročitu celj i ta celj nije postignuta. Ako se proba od prilike da se na poznati način izradi kamenje, lonci ili kakvi bilo predmeti, onda su oni krti i lako se lome ili omekšaju već pri srazmerno niskoj temperaturi.

Iz nove mase po ovom pronaletu, mogu se proizvoditi veći predmeti takve kakvoće, kakva je potrebna za industrijske celji. Npr. Mogu iz nje da se izraduju cigle za ozidanjanje peći za topljenje na tako savršen način, da njino trajanje više puta nadmašuju zid od šamota. I lonci za lijevanje mogu od ove nove mase da se proizvode sa kakvoćom, kakva do sad nije postignuta.

Ova nova masa, pouzdana u vatri, sastoji se iz mešavine sirove cirkonske zemlje sa više srestava za spajanje, koja postepeno omekšaju pri povišavanju temperature. Ta srestva za spajanje tope se jedno za drugim. Proizvod je čvrst, skroz i skroz ispečen, otporan je pritisku, i ne prska pri promeni temperature.

Kao srestva za spajanje, koja se tope pri visokoj temperaturi, podesna su taka jedinjenja magnezija, kalcija ili aluminiuma, koja pri usijanju daju u glavnom okside i

silikate tih metala, npr. dolomit i šljunak, a kao srestva za spajanje, koje se topi pri niskoj temperaturi, dolaze u obzir npr. vodeno staklo ili bilo koje tečno staklo, koje se topi pri niskoj temperaturi, i koje je sitno zameleno, npr. emajlsko tečno staklo. Od sirove cirkonske zemlje i od takvih srestava za spajanje, koja dejstvuju postapeno, napravi se testo, izrade se od tog testa predmeti, koji treba da se proizvode, i peku se na uobičajen način.

Umesto dolomita ili belutka dolaze u obzir i portlandski cement, magnezit i glina, kao i boksit. Slične materije npr. magnezija, siliciumkadbida, ilovača već su predlagani za izradu predmeta pouzdanih u vatri, od cirkonske zemlje, ipak nisu upotrebljavana srestva za spajanje, koja postepeno omekšaju, isto tako nije upotrebljavana sirova cirkonska zemlja, kao osnovna masa. Može još da se nadoda čiriš ili ostali organski lepcici, kao srestva za spajanje, koja dejstvaju u ladnom stanju.

Jedno preim秉stvo ove nove mase naspram šamota leži u tome, što se predmeti od šamota moraju dvostruko peći, a kod ovog pronaleta je dovoljno pečenje jedanput.

Npr. dobija se odlično kamenje, pouzdano u vatri, kad se postupa po ovom receptu:

88% cirkonske zemlje, 9% dolomita i 3% belutka pomješaju u testo, izrade se oblici, pa se ti oblici još u vlažnom stanju peku od prilike pri 1000°.

Pošto cirkonska zemlja vrlo rđavo sprovođi toplotu, zato su dovoljne srazmerno vrlo tanke obloge od takvog kamenja, pa da se

npr. zid od cigalja zaštititi od kvara usled usijanosti.

Od ove mase mogu da se izrađuju i predmeti za domaću upotrebu npr. načeve.

Sprave odn. sudovi od ove nove mase mogu da se premažu emailjom. Pri tome se mogu da izostave osnovni emailji, pošto se koeficient izvezanja nove vrste i koeficient iztezanja emalja, mogu da izjednače. Samo je naročitim slučajevima potrebno, da se umeđe tanak sloj od kiselog stakla, koje se topi pri visokoj temperaturi.

Za loncze za livenje metala, kao mesinga, crvenog mesinga, bronze, dolaze u obzir emalji od silikata aluminiuma ili magnezija eventualno pomešani sa njinim oksidima. Udešavanje koeficijenta iztezanja vrši se na poznati način drugim dodacima. Temperatura pri kojoj se tope takvi emalji, dovoljno je visoka da se pomenuti metali mogu da tope u loncima.

Za sprave za domaću upotrebu dovoljna je emalj, koji je manje otporan, onakav kakav se upotrebljava u železnoj industriji.

Ova nova masa može da se upotrebi i kao glavni sastojak za premaze po uzdane u vatri. Podesna masa se dobija, kad se uzme sirova cirkonska zemlja kao glavni sastojak, uz to se uzme kao srestvo za spajanje, koje se topi pri niskoj temperaturi, neko samleveno staklo, koje se topi pri niskoj temperaturi, npr. natrijum-silikat ili neko čisto staklo za emalji ili neka druga staklena masa, koja se topi pri niskoj temperaturi. Kao srestvo za spajanje, koja se tope pri visokoj temperaturi, podesna su opet takva jedinjenja magnezija, kalcijuma i aluminiuma, koja kad se usijaju, daju okside i silikate tih metala, npr. dolomit. Da se masa za premaz napravi podesna za mazanje, doda se još neki organski lepak, koji dejstvuje u hladnom stanju: kazein, tragan, agar-agar ili neki drugi želatin.

Odlična masa za premaz dobija se po ovom receptu:

40 gr sirove cirkonske zemlje, 20 gr samlevenog kristiliziranog vodenog stakla, 20 gr dolomita, 5 gr kazeina, 20 gr vode.

Kad se takav premaz zagreje onda dejstvuju postepeno srestva za spajanje, koja se u njemu nalaze, dakle tope se jedno za drugim. Gustoća nastaje tek pri takvim temperaturama, kakve ne nastaju pri požarima. Usled toga se ne ljušti ova premazana masa obrazovanjem klobuka, pri razvijanju gasova. Ova nova premazna masa nije podesna samo kao zaštita protiv požara, nego može da se upotrebi i za povisivanje postojanosti u vatri kod predmeta u industriji. Npr. može zid od magnezitskog kamenja u matelurgičkim ili keramičkim pećima, još da se premaže premazom na ovom pronalasku.

Prema načinu upotrebe po sebi se razume,

može, da se menja srazmerna količine sastojaka, tu mora da reši opit.

U nekim slučajevima dovoljan je sam doadatak vodenog stakla, pa da se dobije premazna masa, koja dovoljno dejstvuje, pošto je cirkonska zemlja, sastojak, koji u glavnom dejstvuje. Takav premaz može da se upotrebi npr. za zaštitu drvenih predmeta.

Ne smatramo za novu upotrebu novog stakla, kao srestva za spajanje za premaze sigurne od požara. Težište ovog pronalaska leži u upotrebi sirove cirkonske zemlje.

Ovaj novi premaz može time da se napravi, da ne propušta vodu, što se on naknadno prevuče slojem, koji ne propušta vodu, npr. slojem od maltera. To dolazi pre svega onda u pitanje, kad se radi o premažu predmeta, koji se nalazi uvek ili za duže vreme na slobodnom vazduhu.

Pomoći ovog novog premaza mogu na prost način da se izrade npr. ogradne površine za gradevinske konstrukcije kao zidovi ili krovovi. Potrebno je samo, da se daske zbiju jedna uz drugu, pa da se premažu jedan put ili dva put ovim premazom, koji dobro prijanja i zatvara spojnice. Inače uobičajno, spajanje dasaka pomoći čepa i žleba nije potrebno, pošto ovaj premaz prijanja uz drvo dovoljnog čvrstином.

Na taj način se mogu lako da izrade npr. pregrade u magacinima, prostorima za izložbe, fabrikama, pozorištima i u svima preduzećima, gde se naročito pazi na sigurnost od požara.

I krovovi za zgrade ili krovovi za vagone mogu podesno da se proizvode po ovom pronalasku. Tu je doduše od važnosti drugi premaz, da kiša ne prodre.

Po sebi se razume, nije moguće da se nabroje svi načini upotrebe, za nove zidove, krovove ili pregrade odn. svi načini upotrebe nove mase. Potreba prakse daće ovde sama široko polje prakse.

#### Patentni zahtevi:

1. Masa, pouzdana u vatri, naznačena time, što se sastoji iz cirkonske zemlje i iz srestva za spajanje, koja postepeno omekšaju pri povisivanju toplosti.

2. Masa pouzdana u vatri, po zahtevu 1, naznačena time, što se upotrebljava sirova cirkonska zemlja.

3. Masa pouzdana u vatri, po zahtevima 1 ili 2 naznačena time, što se upotrebljavaju kao srestva za spajanje, koja se topi pri niskoj temperaturi, samleveno staklo, koji se topi pri niskoj temperaturi, vodeno staklo ili samleveno kristalizirano vodeno staklo, a kao sredstva za spajanje koja se tope pri visokoj temperaturi, takva jedinjenja magnezija, kalcijuma ili aluminiuma, koja pri usijanju

daju u glavnoj okside i silikate tih metala npr. samleveni dolomit, belutak, portlandski cement, magnezit, glina ili boksit.

4. Masa pouzdana u vatri prema zahtevima 1, 2 ili 3 naznačena time, što se od nje spravljuju predmeti npr. kamenovi, lonci za live-nje sprave za domazluk.

5. Predmeti po zahtevu 4, naznačeni time, što su premazani emajlom, koji ima celishodno isti koeficijent istezanja kao masa, pouzdana u vatri.

6. Masa pouzdana u vatri, po zahtevima 1, 2 ili 3 naznačena time, što se dodaje sre-stvo za spajanje, koje dejstvuje u ladnom stanju, i voda, da se masa napravi podesna za premazivanje.

7. Masa pouzdana u vatri, po zahtevu 6,

naznačena time, što se dodaju organski lepi, koji dejstvuju u ladnom stanju, kao kazein, tragant, želatin ili agar-agar.

8. Masa pouzdana u vatri, po zahtevima 1, 2 i 3 naznačena time, što se samo vodeno staklo upotrebljava kao srestvo za spajanje za premaze.

9. Premaz pouzdan u vatri, načinjen od mase pauzdane u vatri, koji se može prema-zivati, po zahtevima 6, 7 ili 8 naznačen time, što je prevučen slojem od maltera.

10. Gradevinske površine, sigurne od po-žara, npr. zidovi, ili krovovi naznačena time, što su gusto zbivene drvene daske, prema-zane jedan put ili dvaput premazom po za-htevima 6, 7, 8 ili 9.

Kapeljan Ivan Andrejević Isenko, Vranačka Banja.

Postupak za spravljanje jedne mase na kojoj se izrađuju slike na narociši način.

Prijava od 1 novembra 1923.

Važi od 1 juna 1924.

Predmet pronađa se sastoji u spravljaju jedne nove mase iz gipsa, vode ře-cera i soli, koji se stavljaju u vatu u par-ocitoj vrstici, mesaju se, da ju u mno-obra like, koji se žele dobiti, a potom se peku na običnoj temperaturi, za vreme 10—15 minuta, kad masa poljuno očvrse.

Ova se masa, narocito dobro upotreb-juva za izradu slika, bilo običnih fotogra-fija ili slika izrađenih ma na kakvoj nar-ativi. To se radi na sledeći način.

Slika, koja se želi staviti na gornji ihesu staviti se u ma lekov oblik, u koji se za-tim stavlja-sipa dobivena masa. Potom masa stoji u obliku od 3—15 minuta, a kad fotografija najviše 3—5 minuta, zatim se vudi masa iz forme, pa potom se odmah peče po gornjem načinu, a ne suprotnoj strani fotografije.

Kad je dovoljno pečeno, apsolutno suvo, onda se sama slika lakuje i zv engleskim Demar lakom, ili japanskim lakom, a os-tali deo oko slike se pređe nekoliko puta emajl lakom, boje koje se želi.

Masa se spravlja u sledećoj proporciji: Gips 60 delova i voda 40 delova, ře-čer 6 delova, so 10 delova. Prvo se mesaju ře-čer i so sa vodom a zatim se dodaje gips i meso, da se dobija ravnomerna mesavina.

#### Patentni zahtevi:

1) Postupak za spravljanje mase, naz-načen time, što se sastoji iz gipsa 60 iz-žinjnih delova, vode 40 delova řečer-6 delova i soli 10 delova, koja se mes-a na običnoj temperaturi, a zatim stavljaju u oblike-kalupe.

2) Postupak prema patentnom zahtevu pod 1, naznačen time, što se u obliku na-lazi slika, koja ostaje na dobivenoj masi, pa se tako dobivena slika peče na običnoj temperaturi od 10—15 minuta, a po-tom se lakuje.

3) Postupak prema patentnom zahtevu pod 1 i 2, naznačen time, što se tako do-bivena slika pređe lakom a ostali deo oko slike pređe sa emajl lakom.

