

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 40 (3)

IZDAN 15. FEBRUARA 1925.

## PATENTNI SPIS BROJ 2533.

Walter Birkett Hamilton, metalurg, Birkdale, Engleska, i Thomas Allen Evans, metalurg, Manchester, Engleska.

Postupak za dobivanje kovina redukcijom i za prigotavljanje legura.

Prijava od 20. maja 1923.

Važi od 1. decembra 1923.

Pravo prvenstva od 23. maja 1922. (U. S. A.).

Pokazalo je se, da se hromov željezni kamen (Chromit), ako se skupa sa aluminijem doveđe u zguru, koja pliva na površini staljenog željeza u peći, potpuno stali, skuda sa svim svojim teško taljivim sastavinama kao magnesijskim oksidom i t. d., pri čemu se reducira unutra sadržan hromov oksid. Isto kao željezni oksid; oslobođen hrom i željezo padnu u rastaljenu kovinu, dok druge sastavine rude zaostanu u troski. Pri tome ne djeluje troska samo kao tekuće srestvo, koje pospešuje talenje rude, nego ona zaštićuje takodje staljenu kovinsku masu, koja se ispod nje nalazi, od zanečišćenja ugljenim elektrodama (ako se upotrebljuje električna peć) odnosno od zanečišćenja gorivim plinovima (ako se upotrebljuje peć s plamenom). Zgura djeluje takodje još iza dovršene redukcije kao rafinirajuće srestvo za rastaljenu kovinu.

Ovim se postupkom može na pr. prigotoviti na povoljan način železo bez rdje sa povoljnom sadržinom hroma i praktično bez sadržine ugljenika; time je omogućeno i jeftino prigotovanjanje nerdjajućeg čelika sa povoljnom sadržinom hroma i ugljenika. Pri tome ima prigotovanjanje prvoga u poredbi sa zadnjim tu tehničku prednost, da je železo nerdjajuće bez kalenja i što se prema tome dade lako vući i preradjavati, dok se čelik, da ostane nezardjan, mora kaliti i ne dade se lako vući ili preradjavati.

Pri izvedbi postupka prema izumu, prevede se kovina u rastaljeno stanje i proizvede se na njezinoj površini zgura odgovarajućeg sa-

stava. Ruda i termičko reducirajuće srestvo se dodaju zguri, čim je ista dostigla temperaturu, koja u skupnom djelovanju sa kalorijama oslobođenje eksotermičke reakcije dočinjnih tvari dostaje, da se kovina stali. Iza toga se kovinski oksid reducira i kovina se odvaja svojom vlastitom težinom od rastaljene zgure i padne u rastaljenu kovinsku masu, dok drugi sastavni dijelovi rude zaostanu u zguri.

Mesto sa hromom može se železo (sa ili bez ugljenika) legirati takodje sa wolvramom, niklom, manganom ili sl., time što se metne u rastaljenu zguru ruda, koja sadrži okside spomenute kovine.

Slijedećem je naveden primjer za isvedbu postupka, ali postupak nije ograničen na ovaj način izvedbe:

*Primjer:* U peć se metne 454 kg železnih otpadaka, koji praktički mogu biti bez ugljenika ili mogu imati povoljnu sadržinu istog, i 8–10% kreča, te se masa rastali. Prva zgura koja se načini, otstrani se sasvim, da se otbrane zanečišćenja, koja bi inače mogla doći natrag u železo. Rastaljena se kovina onda pokrije sa mješavinom od 27 kg kreča, 8 kg kalcijuma florida ( $\text{CaF}_2$ ) i 5,5 kg željeznog oksiduloksida ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ). Ugrije se, dok se konačna zgura, koja time nastane, potpuno ne rastali. Čim je postignuta potpuna temperatura dodaje se zgurinom talogu postepeno mješavina od 204 kg hromovog željeznog kamena, svršishodno samljevenog i kalciniranog, sa po prilici 54 kg aluminiju. Reak-

cija izmedju kovinskih oksida i terminskog redukcionog srestva je kako je poznato, eksoterična, tako da je unutar malo minuta **iza** dodatka cijele mešavine rude i redukcionog srestva dovršena potpuna redukcija kovinskog oksida, a reducirane kovine padnu u železno kupatilo pod zgurom. Svrishodno se ugrijanje nastavi još kratko vrijeme, da se rafinira dobivena legura. Može se upotrebiti ili električna peć ili peć sa plamenom, ali je prednosno za proizvodnju od rdje složnog železa, izbegavati upotrebu ugljenika za prigotovljene taleće peći. Ne sadrži li hromov železni kamen količinu mangana, koji je potreban za gotovo željezo, o se može manganova ruda dodati mješavini.

Jesu li u pretstojećem primeru upotrebljeni željezni otpaci u bitnosti slobodni od ugljenika, to se može dobiti legura hromovog željeza sa po prilici 12% hroma i manje od 0,14% ugljenika. U slučaju, da se naprotiv umet u u peć čelični otpaci, to nastane hromnočelična legura za po prilici 12% hroma i toliko ugljenika, koliko zaostane, odnosno koliko je dodano.

Meće li se u peć ferohrom (sadržeći po prilici 60% hroma i 40% železa), to se kao konačni produkt dobije ferohromna legura, pošto se hrom i željezo nalaze u hromovom željeznom kamenu u Približno jednakom omjeru kao u ferohromu. Postupak dozvoljava nadalje Prigotavljanje čiste kovine; ako se peć puni kovinom, a ruda se dodaje, koja praktički sadržaje samo oksid ove kovine. Prema ovome postupku može se dobiti bronza, ako se peć puni bakrom, a na stavljeni sloj zgure se doveđe cinkova ruda. Aluminijeva bronza se može dobiti, ako se peć puni aluminijmom, a na zgrun sloj se meće bakarna ruda. Druge se legure mogu prirodno prigotoviti na sličan način, ali gore spomenuti primjeri bi dostajali za tumačenje.

Mjesto aluminijuma mogu se kao termička redukciona srestva — bez obzira na ugljenik ili okside — upotrebiti još silicium i t. d. u obliku ferosilicijuma, magnezijum i više drugih. Mjesto tekućeg srestva koje sadrži vapno, koje je podvrgnuto redukciji, mogu se upotrebiti druga tekuća sre tva, koja se ne reduciraju redukcionim srestvima. Mjesto oksida mogu se upotrebiti i drugi spojevi kao hloridi, fluoridi i sl. koji ne isparavaju u prisutnosti reakcionog srestva. Riječ „ruda“ označuje u tom slučaju i druge oksidalne kovinske spojeve i otpatke kako se na pr. nalaze na mnogim zgrunim poljanama.

#### PATENTNI ZAHTJEVI:

1.) Postupak za prigotavljanje nerđajuće kovine, naznačen time, što se peć puni želje-

zom, željezo se rastali, iza čega se proizvodi zgura, kojoj se dodaje ruda koja sadrži hromov oksid u prisutnosti termičkog redukcionog srestva, čime se ruda rastali, a oksid se reducira i stvoreni hrom utone u rastaljenu kovinu ispod zgure.

2.) Postupak prema zahtjevu 1., naznačen time, što se peć puni željezom i tvarju, koja proizvodi zguru, i ta se masa rastali, iza čega se nakon otstraneja tako stvorene zgure rastaljenoj kovini dodaje prikladna tvar za stvaranje dovršujuće zgure, dok se samoj dovršujućoj zguri dodaje ruda koja sadrži hromov oksid u prisutnosti termičkog redukcionog srestva, čime se ruda rastali a oksid reducira, a stvoreni hrom utone u rastaljenu kovinu ispod zgure.

3.) Postupak za prigotavljanje legure prema zahtjevu 1.), naznačen time, što se peć puni podesnom kovinom, te se ista rastali, iza čega se proizvodi zgura, kojoj se dodaje ruda, koja sadrži podesan kovinski oksid u prisutnosti termičkog redukcionog srestva, čime se ruda rastali a oksid reducira, a stvorena kovina utone u rastaljenu kovinu ispod zgure.

4.) Postupak prema zahtjevu 3.) za prigotavljanje legura, koje sadrže železo i hrom, naznačen time, što se peć puni podesnom kovinom i ista se rastali, iza čega se proizvodi zgura kojoj se dodaje ruda, koja sadrži hromov i železni oksid u prisutnosti termičkog redukcionog srestva, čime se ruda rastali i oksidi se reduciraju, a stvorena kovina utone u rastaljenu kovinu ispod zgure.

5.) Postupak za odvajanje kovine iz rude redukcijom, naznačen time, što se peć puni podesnom kovinom i ista se rastali, iza čega se proizvodi zgura kojoj se dodaje ruda sadržeći podesan kovinski oksid u prisutnosti termičkog redukcionog srestva, koje sa dočinim kovinskim oksidom proizvede eksoteričnu reakciju, čime se ruda rastali i oksid reducira, a stvorena kovina utone u rastaljenu kovinu ispod zgure.

6.) Postupak sa prigotavljanje legura prema zahtjevu 3.), naznačen time, što se peć podesnom kovinom i ista se rastali, iza čega se proizvodi zgura, kojoj se dodaje ruda, koja sadrži podesan kovinski oksid u prisutnosti termičkog redukcionog srestva, koje sa dočinim kovinskim oksidom proizvede eksoteričnu reakciju, čime se ruda rastali i oksid reducira, a stvorena kovina utone u rastaljenu kovinu ispod zgure, pri čemu se temperatura zgure podržaje odgovarajući visoko do dovršene rafinacije kovine.

7.) Postupak za redukciju željeznih ruda i odvajanje željeza od ruda prema zahtjevu 5.), naznačen time, što se rastaljenoj zguri u peći

čodaje ruda, koja sadrži podesan metajni oksid i redukciono srestvo, koje sa dotičnom ne čini nikakvog spoja, čime se ruda rastali i oksid reducira, a stvorena kovina utone u rastaljenu kovinu ispod zgure.

8.) Postupak za redukciju kovine i za odvajanje iste od rude prema zahtjevu 5.), nazna-

čen time, što se rastaljenoj zguri u peći dodaje ruda, koja sadrži podesan metalni oksid i redukciono srestvo, koje sa dotičnim kovinskim oksidom proizvede eksotermičku reakciju, čime se ruda rastali i oksid reducira, a stvorena kovina utone u rastaljenu kovinu ispod zgure.

