

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 33 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 15. OKTOBRA 1923.

## PATENTNI SPIS BR. 1389.

Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen a/Neckar i ing. Fritz Greiner  
tvornički ravnatelj, Canstadt-Stuttgart, Nemačka.

Postupak za produkciju kalupljenih komada iz ferofosfora, spremnih za razasilanje i obradživanje.

Prijava od 27. marta 1921.

Važi od 1. januara 1923.

Pravo prvenstva od 3. oktobra 1919. (Nemačka).

Ovaj pronalazak ima svrhu, da pomogne nedostatak fosfora u livnicama gvožđja.

Kako je poznato, fosfor čini gvožđje veoma rijetko tečnim te je apsolutno potreban, u stalnim količinama, za izvjesne ciljeve u produkciji sivog livenog gvožđja. Industrija ima, doduše, u ferofosforu srestvo za dodavanje fosfora, koji nedostaje nekim vrstama gvožđja. Međutim, ferofosfor ne valja za direktno preradživanje u kupolskoj peći, iz istih hemiskih i fizičkih razloga kao i ferosilicijum. Pronalazačima je pošlo za rukom, da poslupe sa ferofosforom na isti način, kao što 'sa ferosilicijumom, koji je postupak istovremeno, prijavljen. Sa ovim on postaje upotrebljiv za kupolsku peć, i može da se upotrebni u neograničenoj meri.

U tu se svrhu postupa tako, da se iz ferofosfora kalupe oblici, pomoću običnog cementa, koji se brzo veže, ili i drugih kalcijsumovih — i zbog toga i pri visokoj temperaturi u peći otpornih — vezujućih srestava, kao kad se prave betonsko kamenje. Namesto s vodom, može se cement smešati i sa zgodnim rastvorima soli.

Pri kalupljenju oblika pokazala se, u opšte, zgodnom srazmera od jednoga dela cementa prema 4 dela ferofosfora. Međutim zavisi to sasvim od mehaničkog svojstva mase, kolika se količina cementa upotrebljava u pojedinom slučaju. Za sam proces topljenja ta srazmera nema važnosti, jer i cement, i soli, što ih eventualno, sadrži primešana voda, prelaze u pepeo i ne upliju nimalo na sastav ferofosforovih legura, što treba da se proizvedu.

Ako je ferofosfor, koji treba da se preradi, u krupnjim komadima, treba prvo da se rastuče, najzgodnije do lešnikove veličine. Potom se taj rastučeni fosfor kalupi u oblike.

Nalazi li se jedan deo materijala u finom obliku, n. pr. u obliku prašine, to će se paketi kalupiti iz komada lešnikove veličine i prašine s cementom.

Ako se želi, može se razbijanje ferofosfora, koji treba da se skalupi, izvesli granulacijom, u razbijeno tečnom stanju. Jer granulacija je, u jednu ruku, značno ekonomski a u drugu ruku higijenski mnogo korisnija, pošto se pri razbijanju u hladnom stanju, stvaraju pod uplivom vazdušne vlage, značne količine fosforovodonika, koji je veoma opasan za zdravlje radenika. To se uklanja granulacijom u razbijeno — tečnom stanju, koja se proizvodi n. pr. na poznat način, pomoći bubnjeva ili ploča koje se uvrste.

### Patentni zahtevi:

1. Postupak za produkciju kalupljenih oblika iz fosfora, spremnih za razasilanje i obradživanje, naznačen time, što se smeša ili s cementom, najbolje takvim, koji se brzo veže i vodom, ili zgodnjim rastvorima soli, ili opet s vezajućim drugim svestvima, i što se iz toga kalupe oblici na običan način, kao kod produkcije betonskog kamenja.

2. Postupak za produkciju kalupljenih oblika iz ferofosfora spremnih za razasilanje i obradživanje, kao u 1. zahtevu naznačen time, što se razbijanje ferofosfora vrši granulacijom, sa kojim god poznatim postupkom granuliranja.

