

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 80 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 Decembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8535

Winkler Kaspar, Zürich, Švajcarska.

Postupak za spravljanje maltera i specijalnog betona.

Prijava od 21 jula 1930.

Važi od 1 aprila 1931.

Pronalažak se odnosi na postupak da se portland cement elektrocement i specijalni cement, odn. sa ovim cementima spravljeni malter ili beton da se učine otpornim, da se ubrza vezivanje, da se poveća tvrdina i da se spreči skupljanje.

Već od dužeg vremena znalo se, da razorenje građevina iz portlandcementa i betona poglavito treba pripisati uticaju agresivnih voda. Pod agresivnim vodama razume se na prvom mestu prljava voda iz fabrika, koja sadrži kiseline, dalje kalcium sulfat, magnezijum sulfat i tome sl. ili izvorska voda koja sadrži slobodnu ugljenu kiselinu, pojedinačno ili u mešavinama. Kao naročito agresivne pokazale su se dalje vode, koje su siromašne krečom i morske vode. Najzad na portlandcement i beton štetno utiču i termalne vode, naročito takve, koje sadrže sulfate.

Već je pokušavano, da se portlandcement učini otpornim protiv agresivnih voda pomoću hemijskih poznatih ili nepoznatih dodataka. U tom cilju je naime preporučivan i tras. Dodatak trasa može pod povoljnim okolnostima vršiti željeno dejstvo, dok u mnogim slučajevima otkazuje. U svima slučajevima nastaje dejstvo trasa tek posle više meseci.

Dodaci tera, bitumena, masti i ulja u nepromjenjenom ili rastvorljivom obliku (mešanjem sa alkalijama) u datom slučaju pomešano sa kamenim brašnom itd. i sulfatima, većinom utiču na značno pogoršanje maltera i betona i ovi bivaju pomoću

ovih dodataka ili nikako ili posve nedovoljno imunizirani.

Sad je nađeno, da portland cement kao i maller i beton iz portlandcementa postaju postojani prema agresivnoj vodi, ako se jedan deo sitnozrnog dodatka (peska) zameni pomoću normalnog klinkera portlandcementa ili klinkera drugih cemenata ili klinkera cementa, koji samo slabo hidratiše u zrnu od približno 0,15—2 mm. Vezivanje se značno unapređuje, tvrdina povećava i skupljanje se sprečava.

Zeljena sadržina cementa u klinkerima grubog zrna može biti tako postignuta, da se mlevenje cementa na podesan način tako sprovodi, da jedan izvesan deo klinkera ostaje grubog zrna. Pri tome mogu klinkeri raznih cemenata biti ili zajedno samleveni ili po mlevenju da se izmešaju.

Dalje je nađeno, da bustina i postojanost maltera i betona protiv agresivnih voda mogu još više biti povećani, ako gore opisana zrna klinkera još budu prethodno postupana pomoću rastvora jedinjenja alkalnih i zemnoalkalnih metala, na pr. natrium fosfata odn. ammoniumfosfata, pomoću jedinjenja ili rastvora fluorovih jedinjenja ili rastvora oksalne kiseline ili njihovih soli, ili budu izložena parama kiselina koje sadrže fluora i po tome bivaju sušena.

Efekat imuniziranja protiv nagrizajućih materija i otpornost cementa, odn. maltera i betona mogu još biti povećani kao i vezivanje se može ubrzati, ako grubozrni klinker jedno za drugim pomoći jedne ili više

pomenutih materija bude prethodno poslupan, sušen i bez ili sa peskom ili šljunkom bude dodavan cementu koji se upotrebljuje u normalnom mlevenju i bude spravljen u malter ili beton.

Ova prethodno pomenuta regulisanja mogu u naročitim slučajevima još sigurnije biti izvedena, ako se na mesto jednog dela materijala za dodavanje drugi na pr. navedeni materijali prethodno postupaju pomoću pomenutih materija, suše i u normalnom mlevenju dodaju cementima, koji treba da se upotrebe bez ili sa dodatkom peska ili šljunka, i sa njima budu upotrebљeni. Kao takvi dodaci dolaze u obzir: mleveni građevinski pesak, mleveno kamenje, plovućac, tuf (bigar), šljaka, pečena ili nepečena mergla, bauksit, ilovača, koja se korisno natapa pomenutim rastvorima odn. se ugnječi (umulja) a po tome se osuši i klinkeru odn. cementima bivaju dodati šljunak i pesak, tras ili infuzorna zemlja, opeka, šamoli, koji upijaju i dr. Prethodno postupanje materijala za dodavanje dolazi namesto prethodnog postupanja grubozrnog klinkera.

Brzo odn. suviše brzo vezivanje biva na taj način sprečeno, što se direktno na grubo mleveni klinker ili na materijal za dodavanje takođe kakva organska ili anorganska materija, koja može biti takva da bubre. Pomoću ovog postupanja biva malter i beton još zapravljeni protiv vlage.

Veživanje može s druge strane biti ubrzano, ako prethodno postupanje klinkera odn. materijala za dodavanje bude preduzeto pomoću rastvora hlornih metala, alkalnih i zemnoalkalnih lužina, karbonata, jedinjenja kremene kiseline ili aluminijevih jedinjenja ili permaganata.

U mesto prethodnog postupanja materijala za dodavanje pomoću rastvora materija za postupanje (jedinjenja alkalnih i zemno alkalnih metala itd. kao što je gore opisano), mogu ove materije za postupanje ili neko-like između njih da se suvo domešaju zrnama klinkera odn. ostalim materijama za dodavanje.

U ovom slučaju mogu materije pomoći kojih klinker ili materije za dodavanje bivaju prethodno postupane takođe biti dodavane direktno cémentnim ishodnim materijama i sa ovima zajedno prema zahtevu ishodnog produkta odn. izabranih materija bivaju slabo ili jako pečeni. One mogu i za vreme pečenja cementnih ishodnih materija ili pri kraju pečenja biti dodavane u rastvorima ili u suvom stanju. Kod ovog načina postupanja može dejstvo pojedinih, od pomenutih, materija biti veće za ciljeve pronalaska.

Patentni zahtevi :

1. Postupak za spravljanje specijalnog betona naznačen time, što portland cement, elektrocement ili specijalni cement dobijaju kao dodatak podesan procenat klinkera grublje ili normalne veličine zrna i bivaju prerađivani bez ili sa dodatkom peska odn. šljunka.

2. Postupak po zahtevu 1 naznačen time, što je grublji klinker iz iste cementne vrste kao glavna masa.

3. Postupak po zahtevu 1 naznačen time, što je grublji klinker iz druge cementne vrste, različite od glavne mase.

4. Postupak po zahtevu 1—3 naznačen time, što se grublji klinker sastoji iz cimenta, koji slabo hidratiše.

5. Oblik izvođenja postupka po zahtevu 1 i 2 naznačen time, što se mlevenje cimenta tako sprovodi, da se potrebnii procenat grubozrnog materijala sadrži u krajnjem proizvodu.

6. Postupak po zahtevu 1—4 naznačen time, što grubozrni dodatak biva prethodno postupan pomoću rastvora alkalnih i zemnoalkalnih jedinjenja ili pomoću rastvora fluorovih jedinjenja ili rastvora oksalne kiseline ili njihovih soli ili biva izložen panorama kiseline, koje sadrže fluora i po tome biva sušen.

7. Postupak po zahtevu 1—4 i 6 naznačen time, što grubozrni dodatak klinkera jedno za drugim biva prethodno postupan pomoću jedne ili više materija, pomenutih u zahtevu 6, i po svakom pojediniom postupanju biva sušen.

8. Postupak po zahtevu 1—7 naznačen time, što se spravljuju mešavine klinkera, koji su preparisani po zahtevu 1—7, i cementa normalnog mlevenja bez ili sa dodatkom peska ili šljunka i bivaju prerađene u malter ili beton.

9. Postupak po zahtevu 1—8 naznačen time, što jedan deo materijala za dodavanje, koji postoji pored zrna klinkera, biva prethodno postupan po zahtevu 6 i 7 i sa ili bez peska odn. šljunka biva dodat cementima.

10. Postupak po zahtevu 1—8 naznačen time, što radi skraćivanja vremena za vezivanje bivaju preduzeta prethodna postupanja klinkera, odn. dodatka, pomoću rastvora hlornih metala, alkalnih i zemno-alkalnih lužina, karbonata, aluminiuma ili jedinjenja kremene kiseline ili permanganata.

11. Postupak po zahtevu 1—10 naznačen time, što radi sprečavanja suviše brzog vezivanja može kakva organska ili anorganska materija, koja može biti takva da

može bubreli, bili taložena na klinker ili na materijal koji se dodaje.

12. Postupak po zahtevu 1—10 naznačen time, što materije, pomoću kojih se dodaci prethodno postupaju, ne bivaju u rasvorima nego u suvom stanju dodavani materijama za dodavanje.

13. Postupak po zahtevu 1 i 12 naznačen

time, što materije za postupanje radi dodavanja cementnim ishodnim materijama, bivaju dodavane pre pečenja.

14. Postupak po zahtevu 1 i 12 naznačen time, što se materije za postupanje, a za dodavanje cementnim ishodnim materijama, dodaju suve ili u rasvoru za vreme odn. pri kraju pečenja.

Klasa 80 (5)

Izdan 1. Januara 1932.

PATENTNI SPIS BR. 8582

Morbelli Giovanni, doktor hemije, Milano, Italija.

Postupak za brzo postavljanje opora protiv korozivnih voda, i za brzo odvraćanje vešćih konglomerata nečinjenih pomoću krečnih malter i azbesta i drugih sličnih vlakana.

Prijava od 11. avgusta 1950.

Veli od 1. marta 1951.

Traženo pravo privensiva od 24. avgusta 1927. (Nemacke).

Ojedna merna cementnog konglomerata je u tome, što nije otporna prema dejstvu tekućih voda a naročito čistih i onih koji sadrže sulfati klorida, kiselina itd. Glavni razlog toga je željnjakovit koja konglomerat dobije usled oslobodenja — za vreme hvalanja i očišćavanja — kreča, koji se zatim rasivira u vodi. Uzled toga, cesti, rezervoari i slično — čini ih da su neugodni pomoću cementa a obrazujući na površici kao najotporniji medju sličnim komponentima — gube posle duge ili kratke vremena propusljivost i mogu da se raspadaju usled rasvoranja maltera.

Da bi se izbegla ova nezgoda predloženo je da se upotrebni, mešio običnih krečnjaci malter, smesu ovih maltera sa crvenastom vulkanском zemljom (puzolanskom zemljom) prirodnim ili vešćim. Međutim vezivanje puzolanske zemlje ili slične njoj supstance sa krečom koji se oslobodjava usled hidratisanja cementa biva i svitko spor. Uzled toga konglomerat nečlanjen od cementa sa puzolanskom zemljom mogu se početi iskrivljavati i ležati duž vremena potrebnog za očišćavanje, to da reči, pošto se hidratisuju elementi i vezivanje kreča koji se oslobodava sa sličnim elementima puzolanske zemlje potpuno spieže.

Uzled toga se uđe nova nezgoda druge prirode ali se onima oplezavajući.

Ovaj pronađenak odnosi se na postupak kojim se nbo pomenute nezgode uklanjaju i to dodajući izabranom malteru (običan ili hidraulični kreč, prirodni ili Portland cement, cement sa zgrurom, sa puzolanskom zemljom i slično) materije koje se pod određenim uslovima jedine sa krečom, koji se oslobodava usled hidratisanja maltera te materije mogu biti sličan ili sličniji okoliši (kser, akvareli, kvarcni pesak, granit itd. ili petrovina ili vešćinska puzolanska zemlja, alaba, zpure itd.) a fakultativno, da hidratisani kreč bude sav vremenom i stabilnog oblika kalcijum hidrosilikata.

Dodavanje se izvodi kao i obično mestujući stakleni delovi u prelu, ili još bolje, zajedno mališu ih. U oba sleđaju reči pažiti, da finota ove smese bude kao i kod običnog maltera. Ekperimenti se na računom odredi se odnos tihkih staklenih delova koji je najpogodniji, i u odnosu kojim smeta posle očišćavanja postupka nezaobiljivo razvijati hidratisanje.

Na slijedećim tablicama ovih smaka:

3. Kruška 10—20	izvedeni delova Portlanda	1. kruška
— 30—40	—	— kvarca
— 20—35	—	— maltera
2. Malter 20—30	—	— azbesta
— 60—70	—	— Portlanda
smela 80—85	—	— puzolanska
	—	zemlja
	—	malters

