

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

Klasa 80 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1930.

## PATENTNI SPIS BR. 7237

**Leo Carl Schilling, fabrikant, Schiedam, Holandija.**

Postupak za izradu materijala za građenje i druge svrhe iz vezujućih sredstava, koja očvrnu pod vodom, kao na pr. Sorelov cement ili gips i bituminozne materije ili masli.

Prijava od 12. januara 1929.

Važi od 1. januara 1930.

Traženo pravo prvenstva od 15. januara 1928 (Holandija).

Već je predlagano izrađivanje materijala za građenje i druge celji iz sredstava za vezivanje, koja očvrnu sa vodom kao na pr. iz Sorel-ovog cementa ili sadre i bituminoznih materija ili masli. Taj se postupak sastoje u tome što se materijama, koje očvrnu u vodi, kao na pr. Sorel-ovom cementu ili sadri ili pak nekoj mešavini materijala, u kojoj se nalaze te materije, daje kakav koloidalni rastvor, emulzija ili suspenzija bituminoznih uljenih ili masnih materija ili smola odn. njihove mešavine. Kod izvođenja ovog postupka treba paziti na to, da se upotrebe dobre i prilično stabilne emulzije, pošto inače nastaje pre-rano slapanje emulzionih kapljica.

Pri daljim optima primećeno je, da je za postizanje dobrih rezultata vrlo važno, da se količine materija, koje očvrnu s vodom, dovedu u podudarnost sa koncentracijom emulzije, suspenzije ili koloidalnog rastvora, što treba da se upotrebne.

Poznato je, da se kod svih materija, koje očvrnu primanjem vode, voda vezuje kao kristalna voda. Ponekad treba dodati soli, da bi se proizvelo vezivanje; tako je kod Sorel-ovog cementa pored vode potreban još i magnezium-hlorid, da bi se dobila željena tvrda masa.

Prema ovom pronalasku izbiraju se količine materija, koje očvrnu sa vodom, koncentracije emulzija ili koloidalnih ra-

stvora i koncentracija(-cije) i, ili sadržina kristalne vode, sonih rastvora, koji su eventualno potrebni za stvaranje, tako, da se količina vode, koja se nalazi u mešavini, od prilike podudara sa količinom vode koja treba da se veže kao kristalna voda.

Na taj način mogu se dobiti mešavine sa-sasvim različitim sadržinom bitumena. Pri tome je važno, da se koncentracija primenjenih materija među njima izabere tako, da nije prisutna pravilna ukupna sadržina vode, nego također da se dobiju mešavine, koje se mogu prerađivati.

Kao primer izvođenja ovog postupka treba nавести sledeće načine rada izvršene pomoću Sorel-ovog cementa:

1) 8, 8 kg. jedne mešavine pečenog magnezita i trica ili drugih materija za ispunjavanje, i boje itd. prerađe se sa rastvrom od 3, 5 kg. magnezium-hlorida u 4,15 kg. vode u jednu masu u obliku paste. Uz to se doda 0,88 kg. bitumenove emulzije ili suspenzije, koje sadrži 50% vode. Dobija se pasta, koja sadrži 5% bitumena računato na suvu supslancu, a koja se pasta da vrlo dobro prerađivati, stvarne se u normalno vreme, pa posliže oko 15%, veću čvrstoću na izvlačenje ili pritisak od iste mešavine bez bitumena. Bitumen je tad tako fino i ravnomerno raspodeljen u masi, da se ta činjenica ne može primetiti čak ni pod sočivom.

2) 8,4 kg. suve mešavine kao pod 1, pomeša se sa 3,32 kg. magnezium-hlorida u 3,43 kg. vode u jednu pastu. Uz to se doda 1,68 kg. emulzije, koja sadrži 0,84 kg. asfalta. Ta mešavina daje jedan Sorel-ov cement, koji sadrži 10% asfalta, koja očvrne u normalno vreme i ima ista svojstva kao materija pomenuta pod 1.

3) Jedan rastvor od 2,68 kg. magnezium-hlorida u 1,57 kg. vode, obrazuje se sa 6,8 kg. suve mešavine pomenute pod 1, pa se zatim doda 4,08 kg. vodene emulzije, koja sadrži 50% asfalta. Time se dobija pasta od Sorel-ovog cementa, koja sadrži 30% asfalta (računato na suvu supstancu), i koja se vrlo dobro daje prerađivati pa očvrne u normalno vreme. I u ovoj masi je asfalt raspoređen vrlo ravnomerno, dok je mešavina pored velike sadržine asfalta nesagorljiva, pa ne omekša čak pri temperaturama od  $100^{\circ}$  do  $150^{\circ}$ .

4) Jedna suva mešavina, koja se sastoji iz magnezita, sadre i drugih materija za ispunjavanje u težini od 5 kg. pomeša se sa 3,5 kg. jednog rastvora magnezium-hlorida, pa se zatim doda 1 kg. jedne 50%-ne vodene suspenzije ili emulzije asfalta, čime se dobija tvrda materija, koja sadrži 10% asfalta.

Na ovaj način može se uzimajući u obzir koncentracija suspenzije, emulzije ili koloidalnog rastvora i eventualno sadržinu vode u rastvoru soli, postići svaka željena sadržina bitumena itd.

Postoji mogućnost da se mešavine spravljene prema ovom pravilu upotrebe koliko u obliku jedne paste, toliko u suvom eventualno u samlevenom stanju.

#### Patentni zahtevi:

1. Postupak za spravljanje materijala za građenje i druge celji, upotrebljavajući supstance, koje očvrnu s vodom, kao na pr. Sorel-ov cement ili gips ili mešavine, u kojima se nalaze ove materije, kojim se supstancama dodaje koloidalni rastvor, emulzija ili suspenzija bituminoznih, uljanih ili masnih materija, smola odn. mešavina istih, naznačen time, što se količine materija, koje očvrnu sa vodom, koncentracije suspenzija, emulzija ili koloidalnih rastvora i, ili sadržina kristalne vode, koja je potrebna da bi se dobila smeša sposobna za preradu i dobar krajnji produkt, plus količina dalje potrebne vode ravna količini vode, koja se nalazi u emulziji, suspenziji ili koloidalnom rastvoru, plus količina vode, koja se nalazi u rastvoru soli.

2. Postupak po zahtevu 1 naznačen time, što je primenom vode u mesto rastvora soli, količina hemiski vezujuće kristalne vode, potrebna za postizanje dobrog i za preradu sposobnog krajnjeg produkta, plus količina vode koja je dalje potrebna ravna količini vode, koja se nalazi u emulziji, suspenziji ili koloidalnom rastvoru, plus količini vode, koja se još ima dodati.

Na ovaj način može se uzimajući u obzir koncentracija suspenzije, emulzije ili koloidalnog rastvora i eventualno sadržinu vode u rastvoru soli, postići svaka željena sadržina bitumena itd.

Na ovaj način može se uzimajući u obzir koncentracija suspenzije, emulzije ili koloidalnog rastvora i eventualno sadržinu vode u rastvoru soli, postići svaka željena sadržina bitumena itd.